



# TEKNİK BİLGİ FORMU

## CURE-AR

### SU BAZLI BETON KÜR MALZEMESİ

#### TANIM:

Beton, şap ve yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra, oluşturduğu film tabakası ile yüzeyin su kaybını önleyen, su bazlı, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesi

#### UYGULAMA ALANLARI:

Tüm iç ve dış mekanlarda yapılan beton uygulamaları (istinat duvarı, saha betonu, kolon ve kirişler, teras çatılar vb.) üzerine, FL-HARDENER yüzey sertleştirici uygulaması üzerine, RP-GROUT grout harcı üzerine rulo, fırça veya püskürtme ile uygulanır.

#### ÜRÜN AVANTAJLARI:

- \* Kolay uygulanma özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler.
- \* Yüzey sertliğini artırır ve tozmayı engeller.
- \* Düşük nem, yüksek buharlaşma ve yüksek hava akımı olan koşullarda taze beton yüzeyini dış ortam etkilerinden korur.
- \* Yüksek kütleme ile betonda rötre ihtimalini düşürür.

#### YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışma engelleyici maddeler (yağ-kir-toz vb.) temizlenmelidir. Yüzeyde su birikintisi bulunmamalıdır.

#### HARCIN HAZIRLANMASI:

CURE-AR kullanıma hazırdır, kullanılmadan önce çalkalanır. Rulo ile uygulanacaksa temiz ve geniş bir kovaya dökülür. Püskürtterek uygulanacaksa püskürtme makinesine boşaltılır.

#### UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- \* Beton Uygulamasında: Taze dökülmüş beton yüzeyindeki parlaklık matlaşınca (betonun serbest suyu kaybolunca) uygulamaya başlanır. Kalıplı beton uygulamalarında CURE-AR kalıplar söküldükten hemen sonra uygulanmalıdır.
- \* FL-HARDENER Uygulamasında: Yüzey sertleştirici uygulanmış beton yüzeyi kurduğunda (üzerine basıldığında iz yapmayacak duruma geldiğinde) CURE-AR uygulamasına başlanır.
- \* RP-GROUT Uygulamasında: Grout harcının yüzeyi matlaşınca CURE-AR uygulamasına başlanır.
- \* Fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle yüzeye ince bir tabaka şeklinde homojen olarak tek kat uygulanır.
- \* Ürünün göllenmesine izin verilmemelidir. Uygulama homojen olmazsa, yüzeyde renk farklılığı görülebilir.
- \* Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- \* Uygulama esnasında ve sonrasında 10 saat boyunca yüzey direk güneş ışınlarından, rüzgar ve yağmurdan korunmalıdır.
- \* Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- \* Karıştırıldığında homojen hale gelmeyen, yüzeyi kurumuş, raf ömrü dolmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- \* Ürün içine su ya da başka bir malzeme eklenmemelidir.

#### RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

#### BİRİM TÜKETİM:

0,25 kg/m<sup>2</sup> (120 m<sup>2</sup> / 30 kg bidon)



1783

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.  
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965  
Yüreğir/Adana/Türkiye  
"NUR YAPI KİMYASALLARI"  
18

1783-CPR-638

TS EN 1504-2 / 03.2005

Yüzey Koruma Mamülleri / Kaplama Uygulaması /  
Akrilik Reçine Esaslı Kür Malzemesi

Prensip

8.2 (C)

Yangına Tepki

E

Çekip Koparma Yolu ile Yapışma Dayanımı

≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup> (0,5)b  
Yatay-Trafik yükü yok

Su Buharı Geçirgenliği

Sınıf 2 (Class 2): 5m ≤ SD ≤ 50m

PERFORMANS BEYAN NO

1504-2 / PB-06.005

PDDD SİSTEMİ

SİSTEM 2+



GHS07

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P305+ Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice  
P351+ durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.  
P338 : Durulamaya devam edin.

