



TEKNİK BİLGİ FORMU

PRIMER-PL

BRÜT BETON SIVA ASTARI

TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, mineral dolgulu, solvent içermeyen, iç ve dış cephelerde çimento esaslı yüzeylerin su emiciliğini düşüren ve çimento esaslı pürüzsüz yüzeylerin yapışma mukavemetini arttıran brüt beton-sıva astarı

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephelerde, yatayda ve düşeyde, çimento esaslı sıva uygulamalarından önce brüt beton, sıvalı ve boyalı yüzeyler gibi pürüzsüz ve su emiciliği yüksek yüzeylerin su emiciliğini düşürmek ve aderansını arttırmak için rulo ile uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * Ekonomiktir, sıvalar için düşük su emme özelliğine sahip, tozuma yapmayan, adreansi artırılmış ideal bir zemin hazırlar.
- * Yüksek yapışma ve dayanıklılık sağlar.
- * Konsantredir, seyreltilebilen formülü ile daha az ürünle daha geniş alanlar astarlanabilir.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmaya engel olabilecek malzemeler (toz, yağ, vs.) temizlenip, alçı-harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Yüzey üzerindeki çatlak ve boşluklar RP-1200 ya da RP-800 tamir harçları ile uygulamadan en az bir gün önce tamir edilmeli, düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Uygulama yüzeyi ıslak ya da nemli ise kesinlikle uygulama yapılmamalı, uygulamaya başlarken yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Uygulama yüzeyi boyalı ise kesinlikle çentikleme yapılmalıdır.

HARCIN HAZIRLANMASI:

25 kg PRIMER-PL kullanıma hazırdır. Gerekli durumlarda üzerine en fazla %10 (2,5 L) temiz su eklenerek düşük devirli bir mikser ile homojen hale getirilir.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * PRIMER-PL astar, tekstürlü rulo ile tüm yüzeye düzgün ve eşit şekilde ince bir tabaka olarak tek kat uygulanır.
- * Uygulanırken homojen kalmasını sağlamak için PRIMER-PL ara ara karıştırılır.
- * Kuruma süresinden sonra, yüzey sıva uygulaması için uygun hale gelir.
- * PRIMER-PL uygulandıktan sonra en geç 7 gün içinde üst sıva uygulaması yapılmalı, yüzey ortam etkilerine uzun süreli maruz bırakılmamalıdır.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- * Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin aşırı rüzgar, direk güneş ışınları ve yağmurdan korunması gereklidir.
- * Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- * Karıştırıldığında homojen hale gelmeyen, yüzeyi kurumuş, raf ömrü dolmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- * Ürün içine 2500 mililitreden fazla su ya da başka bir malzeme eklenmemelidir.
- * Sağlam olmayan, alttaki zemine iyi yapışmamış, sorunlu yüzeyler üzerine kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
- * Boyalı yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda PRIMER-PL üzerine yapışma dayanımı yüksek sıvalar (MANTO-PLAST) kullanılması tavsiye edilir.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

UYGULAMA SINIRLARI:

Kuruma Süresi: 8 saat

BİRİM TÜKETİM:

0,30 kg/m² (83,3 m² / 25 kg kova)



NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir/Adana/Türkiye
NUR YAPI KİMYASALLARI

21
TSE-025927-TSE-14/04
TS 13744 / 03.2017

Sistem 1+

SIVALAR VE YAPIŞTIRICILAR İÇİN BRÜT BETON ÜZERİNE
UYGULANAN ADERANS ARTIRICI DOLGU MALZEMELİ
AKRİLİK DİSPERSİYON ESASLI ASTAR
(ADHESION INCREASING ACRYLIC DISPERSION BASED
PRIMER WITH FILLING MATERIAL APPLIED ON CONCRETE
SURFACES BEFORE PLASTER AND ADHESIVE APPLICATIONS)

pH	7-9
Renk (Color)	Yeşil (Green)
Yoğunluk (Density)	1500 ± 50 g/L
Katı Madde İçeriği (Solid Particle Content)	%55 - %75
Başlangıç Yapışma Mukavemeti (Initial Adhesion Strength)	≥ 1,0 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı (Application Temperature)	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi (Drying Time)	8 saat (hours)

PERFORMANS BEYAN NO
(PERFORMANCE DECLARATION NO) 13744 / PB-09.001



GHS07

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P305+ Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice
P351+ durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P338 : Durulamaya devam edin.

