



TEKNİK BİLGİ FORMU

W-DECO/L

ÇİZGİ DESENLİ DEKORATİF SIVA HARCİ

TANIM:

Beyaz çimento esaslı, mineral dolgulu, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, yüksek kaplama özellikli, dış cephelerde boyadan önce dekoratif çizgi desenli bir yüzey sağlayan, el ile uygulanan dekoratif siva harcı

UYGULAMA ALANLARI:

Dış cephelerde, düzgün masterlanmış G-2000, G-1200, W-1200, G-MAK ilk kat sıvaların üzerine, MANTO-PLAST ısı yalıtım levha sıvası üzerine, brüt beton üzerine, çimento/alçı esaslı yapı levhaları üzerine yatayda ve düşeyde son kat sıvası olarak el ile uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * W-DECO/L dekoratif siva harcı kolay hazırlanma ve uygulanma özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler.
- * Yüksek yapışma ve dayanıklılık sağlar.
- * Özel formülü ile daha az ürünle daha geniş alanlar bitirilebilir.
- * Yüksek su itici özelliği ile yapıyı su/rutubet hasarlarına karşı korur.
- * Özel formülü ile gerilim çatlaklarını ve yüzey aşınmalarını önler.
- * Boyadan önce dekoratif, çizgi desenli, sağlam bir yüzey oluşturur.
- * Yüzeyi termal şoklardan ve dış ortam etkilerinden korur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici maddeler (yağ, kir vs.) temizlenmeli, harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Alt kat siva yüzeyi üzerindeki çatlak ve boşluklar alt katta kullanılan siva ile uygulamadan en az 2 gün önce tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmelidir. Çok sıcak ve rüzgarlı havalarda yüzeyin su emilimini azaltmak için uygulamadan en az 1 saat önce PRIMER-ST genel amaçlı astar uygulanmalıdır.

HARCIN HAZIRLANMASI:

25 kg W-DECO/L dekoratif siva harcı 5,5 - 6,5 litre temiz su üzerine sepeleyerek dökülür. Tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * W-DECO/L ile oluşturulmuş harç, son kat sıvası olarak çelik mala ile tüm yüzeye eşit şekilde 2 mm kalınlıkta uygulanır.
- * Yüzeyde desen farklılığı oluşmaması için her karıştırma işleminde aynı miktarda su kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- * Uygulamadan yaklaşık 10 dk. sonra, plastik mala kullanarak yatay, dikey ya da dairesel hareketlerle yüzeye dekoratif görünüm verilir.
- * Kuruma süresi tamamlandıktan sonra yüzey, üzerine yapılacak boya astarı ile birlikte boya uygulaması için uygun hale gelmiştir.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- * Hazırlanan harç içerisine çimento, alçı gibi ek herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
- * Sağlam olmayan, zemine iyi yapışmamış yüzeylere uygulanmamalıdır.
- * Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin hava akımlarından ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gereklidir.
- * Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- * Sertleşmiş karışım su ile yeniden yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
- * UYGULAMA ÖNERİLERİ: W-DECO/L dekoratif siva harcı üzerine sadece boya astarı ile birlikte uygun boya uygulaması yapılabilir.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

UYGULAMA SINIRLARI:

Olgunlaşma Süresi: 5 dk.
İşlenebilme Süresi: 40 dk.
Kuruma Süresi: 2 gün

BİRİM TÜKETİM:

10 m² / 25 kg torba (Uygulama kalınlığı: 2 mm)

G

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir/Adana/Türkiye
NUR YAPI KİMYASALLARI

21
7847 / PB-01.009
TS 7847 / 06.2012

Sistem 4+

ÇİMENTO ESASLI DIŞ CEPHELER İÇİN KAPLAMA MALZEMESİ
DEKORATİF SIVA

Sınıflandırma (TS EN 1062-1): E5-S3-V0-W0-A0-C0
(CEMENT BASED EXTERIOR COATING MATERIAL
DECORATIVE PLASTER)

Classification (TS EN 1062-1): E5-S3-V0-W0-A0-C0

Kuru Film Kalınlığı
(Dry Film Thickness) > 400 ; E5

Tane Boyutu
(Grain Size) < 1500 ; S3

Su Buharı Aktarım Hızı
(Water Vapor Transfer Rate) V0

Su Aktarım Hızı
(Water Transfer Rate) W0

Çatlak Kaplama
(Crack Covering) A0

CO₂ Geçirgenliği
(CO₂ Permeability) C0



GHS05



GHS07

H315: Deri tahrişine neden olur.

H318: Ciddi göz hasarına neden olur.

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P305 Göz ile temasi halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice
P351 durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P338: Durulamaya devam edin.

