



TEKNİK BİLGİ FORMU

BITÜM-PR

BITÜM ESASLI ASTAR

TANIM:

Polimer modifiye bitüm esaslı, su bazlı, bitüm membran uygulamaları için astar malzemesi

UYGULAMA ALANLARI:

Temellere, perde duvarlara, ıslak mekânlara, istinat duvarlarına, sızıntı suyuna ya da geçici/sürekli su basıncına maruz kalan yapı elemanlarına bitüm esaslı membran uygulaması yapılmadan önce uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * Kolay hazırlanma ve uygulanma özelliği ile işçilik kaybını önler.
- * Üzerine uygulanacak polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı membranlar için rötresiz, çatıksız ve yüksek yapışma sağlayan ideal zemin oluşturur.
- * Soğuk uygulanır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
- * Düşey yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilir.
- * Solvent içermez, çevre dostudur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışma engelleyici maddeler (yağ-kir-toz vb.) temizlenmeli, harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Yüzey üzerindeki derin çatlak ve boşluklar RP-1200, RP-800 ya da RP-MAX4 tamir harçları ile uygulamadan en az bir gün önce tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmeli, suyun fazlası uzaklaştırılmalıdır.

HARCIN HAZIRLANMASI:

BITÜM-PR kullanıma hazırdır, herhangi bir harç hazırlama işlemi gerektirmez. Kullanmadan önce düşük-orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * BITÜM-PR hazırlanan yüzeye fırça, mala ya da püskürtme makinası ile tek yönlü hareketlerle ilk kat olarak eşit şekilde uygulanır.
- * İlk kat yüzeyi tamamen kuruduktan sonra ilk kata dik yönlü olarak tüm yüzeye eşit şekilde 2. kat olarak uygulanır.
- * Uygulama yapılırken, her katta harcın yüzeyi tamamen kapladığından, uygulama yüzeyinde herhangi bir boşluk, delik, harç uygulanmamış alan kalmadığından emin olunmalıdır.
- * Kuruma süresi tamamlandıktan sonra yüzey, üzerine yapılacak diğer bitüm uygulamaları için uygun hale gelir.
- * Ortam ve yüzey ısısındaki farklılıklar kürlenme süresini değiştireceği için, ürün üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve yüzey ısısının +5°C ile +30°C arasında olması gerekmektedir.
- * Ürüne su, çimento, vb. ek herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
- * Yüzey uygulama esnasında ve sonrasında 24 saat güneşten, şiddetli rüzgardan, yağmur/sudan ve ani sıcaklık değişimlerinden korunmalıdır.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda 12 aydır.

BİRİM TÜKETİM:

0,2 - 0,3 kg/m² (57,0-85,0 m² / 17 kg kova tek kat uygulama)

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir/Adana/Türkiye
"NUR YAPI KİMYASALLARI"

BITÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMALARI İÇİN
POLİMER MODİFİYE BITÜM ESASLI ASTAR MALZEMESİ

pH	9-11
Renk	Koyu Kahve/Siyah
Yoğunluk	1000 ± 30 kg/m ³
Kullanım Süresi / İlk Kuruma	1 saat
Tam Kuruma Süresi	4-6 saat
Tehlikeli Maddeler	SDS

Tüm maruziyetlerde herhangi bir belirti veya şikayet olursa derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Soluma:	Maruz kalan kişi ortamdan uzaklaştırılır ve temiz havada dinlenmesi sağlanır.
Cilt Teması:	Cilt bol miktarda su ile yıkanmalıdır.
Göz Teması:	Varsa ve kolaysa kontak lensler çıkarılmalıdır. Gözler akan bol su ile alt ve üst kapaklar açılarak 15 dakika ovalamadan yıkanmalıdır.
Yutma:	Yutulması halinde ağız bol suyla çalkalanmalıdır. Kusturmaya çalışılmamalıdır.

