



TEKNİK BİLGİ FORMU

CURE-SR

SOLVENT BAZLI BETON KÜR MALZEMESİ

TANIM:

Beton, şap ve yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra, oluşturduğu film tabakası ile yüzeyin hızlı su kaybını önleyen, solvent bazlı, akrilik reçine esaslı sıvı kür malzemesi

UYGULAMA ALANLARI:

Tüm iç ve dış mekanlarda yapılan beton uygulamaları (istinat duvarı, saha betonu, kolon ve kirişler, teras çatılar vb.) üzerine, FL-HARDENER yüzey sertleştirici uygulaması üzerine, RP-GROUT grout harcı üzerine rulo, fırça veya püskürtme ile uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * Kolay uygulanma özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler.
- * Yüzey sertliğini artırır ve tozmayı engeller.
- * Düşük nem, yüksek buharlaşma ve yüksek hava akımı olan koşullarda taze beton yüzeyini dış ortam etkilerinden korur.
- * Yüksek kürlenme ile betonda rötre ihtimalini düşürür.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışma engelleyici maddeler (yağ-kir-toz vb.) temizlenmelidir. Yüzeyde su birikintisi bulunmamalıdır.

HARCIN HAZIRLANMASI:

CURE-SR kullanıma hazırdır, kullanılmadan önce çalkalanır. Rulo ile uygulanacaksa temiz ve geniş bir kovaya dökülür. Püskürtterek uygulanacaksa püskürtme makinesine boşaltılır.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * Beton Uygulamasında: Taze dökülmüş beton yüzeyindeki parlaklık matlaşınca (betonun serbest suyu kaybolunca) uygulamaya başlanır. Kalıplı beton uygulamalarında CURE-SR kalıplar söküldükten hemen sonra uygulanmalıdır.
- * FL-HARDENER Uygulamasında: Yüzey sertleştirici uygulanmış beton yüzeyi kurduğunda (üzerine basıldığında iz yapmayacak duruma geldiğinde) CURE-SR uygulamasına başlanır.
- * RP-GROUT Uygulamasında: Grout harcının yüzeyi matlaşınca CURE-SR uygulamasına başlanır.
- * Fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle yüzeye ince bir tabaka şeklinde homojen olarak tek kat uygulanır.
- * Ürünün göllenmesine izin verilmemelidir. Uygulama homojen olmazsa, yüzeyde renk farklılığı görülebilir.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- * Uygulama esnasında ve sonrasında 10 saat boyunca yüzey direk güneş ışınlarından, rüzgar ve yağmurdan korunmalıdır.
- * Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- * Karıştırıldığında homojen hale gelmeyen, yüzeyi kurumuş, raf ömrü dolmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- * Ürün içine su ya da başka bir malzeme eklenmemelidir.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

BİRİM TÜKETİM:

0,20 kg/m² (125 m² / 25 kg bidon)



1783

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir/Adana/Türkiye
"NUR YAPI KİMYASALLARI"
18

1783-CPR-638
TS EN 1504-2 / 03.2005

Yüzey Koruma Mamülleri / Kaplama Uygulaması /
Akrilik Reçine Esaslı Kür Malzemesi

Prensip	8.2 (C)
Yangına Tepki	E
Çekip Koparma Yolu İle Yapışma Dayanımı	≥ 0,8 N/mm ² (0,5)b Yatay-Trafik yükü yok
Su Buharı Geçirgenliği	Sınıf 2 (Class 2): 5m ≤ SD ≤ 50m

PERFORMANS BEYAN NO

1504-2 / PB-06.006

PDDD SİSTEMİ

SİSTEM 2+



GHS02



GHS09



GHS08

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H336: Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar (merkezi sinir sistemi).
H411: Uyku hali ve baş dönmesine neden olabilir.

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcaktan uzak tutun. Sigara içilmez.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P270: Ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin / sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye bırakılmasından kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P273: Çevreye bırakılmasından kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın, kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.
P308+P313: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su ile durulayın.
P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su spreyi, alkole dirençli köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanın.
P403: İyi havalandırılan yerde depolayın.

