



TEKNİK BİLGİ FORMU

FL-MOLD

BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN TOZ KALIP AYIRICI

TANIM:

Çimento esaslı, baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz kalıp ayırıcı

UYGULAMA ALANLARI:

Baskı beton sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlamak ve renkli yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla sepeleyerek kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * Antik etki oluşturur, eskitilmiş bir dekoratif görüntü elde edilmesini sağlar.
- * Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller, böylece kalıp desenlerinin baskı beton yüzey sertleştirici üzerine tam olarak transferini sağlar.
- * Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını engeller.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

FL-STAMP baskı beton yüzey sertleştirici uygulaması yapıpı perdahlama işlemi bitirildikten sonra yüzey FL-MOLD toz kalıp ayırıcı uygulaması için hazır hale gelir.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * FL-MOLD kalıp ayırıcı uygulaması için hazır hale getirilen beton yüzeyine eşit şekilde sepeleyerek uygulanır.
- * Uygularken homojen dağılım sağlamaya özen gösterilmeli, öbekler halinde bırakılmamalıdır.
- * FL-MOLD uygulandıktan sonra kalıplar ile baskı işlemine geçilir.
- * Hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır.
- * Yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş etki bırakırken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin ortaya çıkmasını sağlar.
- * Beton yeteri kadar mukavemet kazandıktan sonra, 1-3 gün içerisinde anolar kesilerek derzler oluşturulmalı ve bu derzler uygun dolgu malzemesiyle doldurulmalıdır.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- * Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey aşırı rüzgar, direk güneş ışınları, yağmur ve yaya trafiğinden korunmalıdır.
- * Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- * Karıştırıldığında homojen hale gelmeyen, raf ömrü dolmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- * Ürün içine kireç, çimento, alçı gibi ek herhangi bir malzeme eklenmemelidir.
- * Sağlam olmayan, sorunlu yüzeyler üzerine kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

BİRİM TÜKETİMİ:

0,20-0,40 kg/m² (25-50 m² / 10 kg kova)

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965

Yüreğir/Adana/Türkiye

“NUR YAPI KİMYASALLARI”

BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN TOZ KALIP AYIRICI

Renk	Gri
Kuru Yığın Yoğunluk	1100 ± 100 g/L
Kalıba Yapışma	Yok



GHS05



GHS07

H315: Deri tahrişine neden olur.

H318: Ciddi göz hasarına neden olur.

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P305 Göz ile temasi halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P351
P338: Durulamaya devam edin.

