



TEKNİK BİLGİ FORMU

PRIMER-ST

GENEL AMAÇLI ASTAR



nurkim.com.tr

TANIM:

Akrilik emülsiyon esaslı, solvent içermeyen, iç ve dış cephelerde yüzeylerin su emiciliğini düşüren ve yapışma mukavemetini arttıran genel amaçlı astar

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephelerde, yatayda ve düşeyde, çimento esaslı sıva, şap, seramik yapıştırıcı, su izolasyon ürünleri vb. uygulamalarından önce beton, tuğla, gazbeton, briket, bims gibi su emiciliği yüksek yüzeylerin su emiciliğini düşürmek ve aderansını arttırmak için rulo ya da fırça ile uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * Ekonomiktir, üzerine uygulanacak ürün için düşük su emme özellikli, tozuma yapmayan, adreansı artırılmış ideal bir zemin hazırlar.
- * Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam, tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici malzemeler (toz, yağ, vs.) temizlenmeli, alçı-harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Yüzeydeki çatlak ve boşluklar RP-1200 ya da RP-800 tamir harçları ile uygulamadan en az 1 gün önce tamir edilmeli, düzgün bir yüzey elde edilmelidir. Yüzey ıslak ya da nemli ise kesinlikle uygulama yapılmamalı, uygulamaya başlarken yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Uygulama yüzeyi boyalı ise kesinlikle çentikleme yapılmalıdır.

HARCIN HAZIRLANMASI:

PRIMER-ST genel amaçlı astar kullanıma hazırdır. Temiz ve geniş bir kova içerisine dökülür.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * PRIMER-ST genel amaçlı astar bir fırça veya rulo ile tüm yüzeye düzgün ve eşit şekilde ince bir tabaka olarak tek kat olarak uygulanır.
- * Kuruma süresi tamamlandıktan sonra, yüzey üzerine yapılacak diğer uygulamalar için uygun hale gelir.
- * PRIMER-ST uygulandıktan sonra en geç 7 gün içinde üst uygulama yapılmalı, yüzey uzun süreli ortam etkilerine maruz bırakılmamalıdır.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- * Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin direk güneş ışınlarından, aşırı rüzgar ve yağmurdan korunmalıdır.
- * Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde donma tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- * Karıştırıldığında homojen olmayan, yüzeyi kurumuş, raf ömrü dolmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- * Kullanıma hazırdır, içine su ya da başka bir malzeme eklenmemelidir.
- * Sağlam olmayan, alttaki zemine iyi yapışmamış, sorunlu yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında 12 aydır.

UYGULAMA SINIRLARI:

Kuruma Süresi: 8 saat

BİRİM TÜKETİM:

0,25 kg/m² (120 m² / 30 kg bidon)



NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir/Adana/Türkiye
NUR YAPI KİMYASALLARI
21
TSE-025927-TSE-14/01
TS 13744 / 03.2017
Sistem 1+

SIVALAR VE YAPIŞTIRICILAR İÇİN BRÜT BETON ÜZERİNE
UYGULANAN ADERANS ARTIRICI DOLGU MALZEMESİZ
AKRİLİK DİSPERSİYON ESASLI ASTAR

pH	6-9
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1500 ± 50 g/L
Katı Madde İçeriği	%8 - %30
Başlangıç Yapışma Mukavemeti	≥ 1,0 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	8 saat

PERFORMANS BEYAN NO

13744 / PB-09.004



GHS07

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P305+ Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice
P351+ durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P338 : Durulamaya devam edin.



nurkim.com.tr



nurkirec.com.tr

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

GÜZEL CUMHURİYET MAH. ÇİMENTO BULV. NO:23
PK:01965 YÜREĞİR/ADANA/TÜRKİYE

TEL: +90 322 332 9646
www.nurkim.com.tr
nurkim@nurkim.com.tr

FAKS: +90 322 332 8302
www.nurkirec.com.tr
nurkirec@nurkirec.com.tr