



TEKNİK BİLGİ FORMU

W-100

SATEN PERDAH HARCİ

TANIM:

Beyaz çimento esaslı, kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, su ve rutubete dayanıklı, yüksek kaplama özellikli, iç ve dış cephelerde boya / duvar kağıdı uygulamasından önce pürüzsüz bir yüzey sağlayan saten perdah harcı

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephelerde, boyadan önce pürüzsüz satensi bir yüzey elde etmek için G-MAK, G-1200, W-1200, G-800 ve W-800 sıvaların üzerine yatayda ve düşeyde son kat sıvası olarak el ile uygulanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- * W-100 saten perdah harcı kolay hazırlanma ve uygulanma özelliği ile işçilik ve zaman kaybını önler.
- * Yüksek yapışma ve dayanıklılık sağlar.
- * Özel formülü ile daha az ürünle daha geniş alanlar sıvanabilir.
- * Özel formülü ile gerilim çatlaklarının oluşmasını engeller.
- * Silikon takviyesi ile su ve rutubete karşı dayanım sağlar.
- * Boyadan önce dekoratif, satensi, pürüzsüz, sağlam, dayanıklı bir yüzey oluşturur.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI:

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı engelleyici maddeler (yağ, kir vs.) yüzeyden temizlenmeli, harç-çimento kalıntıları vb. maddeler kazınmalıdır. Alt kat sıva yüzeyi üzerindeki çatlak ve boşluklar, alt katta kullanılan sıva ile uygulamadan en az 2 gün önce tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile temizlenmelidir. Çok sıcak ve rüzgarlı havalarda yüzeyin su emilimini azaltmak için uygulamadan en az 1 saat önce PRIMER-ST genel amaçlı astar uygulanmalıdır.

HARCIN HAZIRLANMASI:

20 kg W-100 saten perdah harcı 7,0 - 8,0 litre temiz su üzerine sepeleyerek dökülür. Tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılarak kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ:

- * W-100 ile oluşturulmuş harç, çelik mala ile tüm yüzeye en fazla 5 mm kalınlıkta eşit şekilde uygulanır.
- * Sıva yüzeyi kurumaya başlayınca, su ve çelik mala ile birkaç kez düzeltme yapılarak yüzey pürüzsüz hale getirilir.
- * Kuruma süresi tamamlandıktan sonra, yüzey üzerine yapılacak diğer uygulamalar için uygun hale gelir.
- * Uygulama yapılırken, ortam ve zemin sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- * Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi ek herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
- * Sağlam olmayan, sorunlu yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
- * Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin hava akımlarından ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gereklidir.
- * Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- * Sertleşmiş karışım su ile yumuşatılarak kullanılmamalıdır.
- * UYGULAMA ÖNERİLERİ: W-100 saten perdah harcı üzerine boya astarı ile birlikte uygun boya uygulaması ya da duvar kağıdı gibi dekoratif kaplama uygulamaları yapılabilir.

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5°C / +25°C) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

UYGULAMA SINIRLARI:

Olgunlaşma Süresi: 5 dk.
İşlenebilme Süresi: 40 dk.
Kuruma Süresi: en az 2 gün

BİRİM TÜKETİM:

16 m² / 20 kg torba (Uygulama kalınlığı: 1 mm)



Sistem 4

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir/Adana/Türkiye
"NUR YAPI KİMYASALLARI"
17

TS EN 998-1 / 02.2017
GP

İç ve Dış Kullanımlar İçin Genel Amaçlı Sıva Harcı

Yangına Tepki	A1 Sınıfı
Kuru Yığın Yoğunluk	1450 ± 250 g/L
Basınç Dayanımı	CS III
Bağ Dayanımı	≥ 2,0 N/mm ²
Kapiler Su Emme	W0
Su Buharı Geçirgenliği	μ ≤ 15
Isıl İletkenlik Katsayısı	≤ 0,75 W/mK (P=%50)

PERFORMANS BEYAN NO

998-1 / PB-01.006



GHS05



GHS07

H315: Deri tahrişine neden olur.

H318: Ciddi göz hasarına neden olur.

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P305 Göz ile temasi halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P351
P338: Durulamaya devam edin.

